

# ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE

## SPÉCIALE PARQUET

### DESTINATION ET PRÉSENTATION

- L'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE BLANCHON est destinée à l'application sur sols et plus particulièrement sur parquets et planchers en bois.
- De texture crémeuse, l'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE possède un fort pouvoir cirant, dû à une haute teneur en cires.
- Tons disponibles : naturel, incolore.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien (cf. ANNEXE\*, en page 2, pour les détails du ponçage d'un parquet).
- Un dépoussiérage soigneux suivra.
- Le parquet devra être parfaitement sec et propre : en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants).
- L'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE peut s'appliquer sur une couche de FOND DUR BLANCHON<sup>(1)</sup>, ce qui limite la pénétration de l'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE, et permet un lustrage plus aisé.

### MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- L'aspect crémeux se maintient entre 14 et 25°C.
- Au-dessous, l'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE se fige et ne coule plus.
- Au-dessus de 25°C, l'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE se liquéfie (il suffit de la refroidir pour qu'elle épaisse de nouveau).

### APPLICATION

Cet état crémeux facilite grandement son application qui se déroule de la façon suivante :

- Verser le produit sur le sol. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants.
- L'étendre régulièrement avec un linge de coton ou un balai applicateur.
- Laisser sécher, puis lustrer avec des pads clairs (beige ou blanc) ou un chiffon de laine. L'utilisation d'une monobrosse permettra un excellent lustrage, rapide et rationnel.
- Deux couches sont parfois nécessaires, pour une finition et une tenue de très haute qualité.
- L'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE peut s'utiliser dans des machines chauffantes (cireuse thermostat à régler au-dessus de 25°C).

### NETTOYAGE DES USTENSILES

- Immédiatement après usage, avec du DILUANT SANS ODEUR BLANCHON ou de l'essence de térébenthine. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

### SÉCHAGE

- Séchage hors poussières : 4 à 6 heures environ, dans des conditions normales.
- Séchage "polissable" : 16 à 24 heures environ, dans des conditions normales.

*N.B. : il est toujours recommandé de bien laisser sécher une encaustique de qualité avant de la polir. En effet, les différentes cires doivent être bien sèches pour donner le maximum de "lustre" lors du polissage.*

<sup>(1)</sup>FOND DUR PRÉPLAST, FOND DUR S.O.

Haut pouvoir  
cirant



Forte teneur  
en cires dures



Idéale pour  
parquets,  
boiseries  
et meubles

The logo for Blanchon, featuring the brand name in a white, stylized, cursive font on a dark blue rectangular background.

## ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE

### RENDEMENT

- 15 à 20 m<sup>2</sup> au litre selon l'absorption du bois.

### CONSERVATION

- Au moins 1 an en emballage d'origine fermé.
- Bien reboucher après utilisation.

### ENTRETIEN

- Dépoussiérage régulier à l'aspirateur.
- L'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE s'entretient par elle-même.
- Dès lors que la surface du parquet encaustiqué perd de son éclat, la lustrer simplement avec une cireuse ou une monobrosse (*pad* beige ou blanc), ou un chiffon de laine, pour lui redonner son brillant.
- Périodiquement, effectuer cette opération en instillant quelques gouttes d'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE, afin de rapporter protection et éclat au parquet (ne pas attendre l'usure).
- Ne pas laisser de l'eau sur le parquet encaustiqué.
- En cas de tache ponctuelle, frotter avec de la LAINE D'ACIER N°000 et remettre de l'encaustique sur la zone.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>DESTINATION</b>	ENCAUSTIQUE POUR PARQUETS, PLANCHERS ET BOISERIES
<b>TYPE DE RÉSINES</b>	Cires naturelles et synthétiques
<b>DENSITÉ</b>	0,77 (à 20°C, selon NFT 30020)
<b>INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES</b>	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )

### \*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1<sup>er</sup> passage : gros grains pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2<sup>e</sup> passage : grains moyens pour régulariser la surface.
- 3<sup>e</sup> passage : grains fins pour l'assurance d'une belle finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive fine parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 04.06.2004, validée par le Service Technique le 22.11.2002 et la Direction Commerciale le 09.12.2002.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme  
à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z  
CCP 196.03 F LYON

E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)  
Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)



28, rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
Tél. 04 72 89 06 00  
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines  
Tél : (0033) 472 89 06 09  
Fax : (0033) 472 89 06 02