

# PÂTE À BOIS

## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La PÂTE À BOIS BLANCHON est destinée au rebouchage des trous et fissures dans des meubles, boiseries ou parquets. Il est possible de la modeler, pour reconstituer des parties endommagées (angles, trous de serrures, etc.).
- La PÂTE À BOIS peut s'utiliser pour tous travaux, sur toutes essences et pièces de bois.
- Elle présente, après séchage, les mêmes propriétés que le bois : elle se scie, se cloue, se visse, se lime, se ponce, se teint, se cire, se vernit, se vitrifie, se peint.
- Grâce à son taux très élevé de farine de bois (essences nobles : hêtre, chêne), la PÂTE À BOIS se comporte, après séchage, comme du bois : elle se scie, se lime, se ponce, supporte clous et vis, se teinte, accepte toutes finitions : vernis, encaustiques, vitrificateurs, cires, peintures.
- Existe en naturel et 10 teintes : chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé, noyer, merisier, acajou, pin, châtaignier et hêtre.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Travailler sur des bois propres et secs, débarrassés des anciens revêtements (vernis, peintures, cires, vitrificateurs, etc.).
- Il sera prudent de dégraisser (acétone) certains bois exotiques neufs, et d'éliminer les coulées de résine sur les bois blancs (pin, sapin, pitchpin, etc.).

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- La PÂTE À BOIS est prête à l'emploi. Si besoin, mélanger le produit avant de commencer le travail. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants.
- Appliquer rapidement la PÂTE À BOIS avec une spatule plus large que l'endroit à reboucher.
- Ne pas "travailler" la PÂTE À BOIS, qui sèche très vite.
- Éliminer l'excédent avec du papier abrasif, dès que le produit appliqué est sec.
- Poncer soigneusement afin d'éliminer les excédents autour du rebouchage, afin d'éviter un "effet d'auréole" en cas de mise en teinte ultérieure.
- Reboucher les trous profonds en plusieurs fois ou en tassant de la ficelle au fond.
- Bien reboucher la boîte après usage.

## NETTOYAGE DES USTENSILES

- Immédiatement après usage, avec le DILUANT SYNTILAC BLANCHON, ou de l'acétone. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## SÉCHAGE

- Séchage : 10 à 20 minutes, selon l'épaisseur appliquée.
- Séchage "recouvrable" : dès que l'égrenage est possible.

## CONSERVATION

- 1 an en emballage d'origine fermé.
- Bien reboucher après utilisation. Stockage prolongé : couvercle en bas.
- Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)).

Véritable bois  
reconstitué



Contient 85%  
de bois naturel



Haute cohésion



Ne se  
rétracte pas

The logo for Blanchon, featuring the brand name in a white, stylized, cursive font on a dark blue rectangular background.

## PÂTE À BOIS

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>DESTINATION</b>	REBOUCHAGE DE TOUS DÉFAUTS DANS LA PLUPART DES BOIS
<b>TYPE DE RÉSINES</b>	Nitrosynthétiques
<b>CLASSIFICATION AFNOR</b>	Famille I, classe 5b
<b>DENSITÉ</b>	1,15 (à 20°C, selon NFT 30020)
<b>INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES</b>	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
<b>MÉLANGE</b>	Monocomposant sans mélange
<b>FLUIDITÉ DU MÉLANGE</b>	Consistance pâteuse
<b>PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ</b>	10 à 20 minutes environ
<b>RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER</b>	Sans objet
<b>RÉSISTANCE AUX CHOCS</b>	50 cm (madrin de 400 g) (selon NFT 30039)
<b>RÉSISTANCE À LA RAYURE</b>	Sans objet
<b>RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS</b>	Sans objet

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 20.09.2004, validée par le Service Technique le 27.08.2002 et la Direction Commerciale le 09.09.2002.  
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.  
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme  
à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z  
CCP 196.03 F LYON

E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)  
Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)



28, rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
Tél. 04 72 89 06 00  
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines  
Tél : (0033) 472 89 06 09  
Fax : (0033) 472 89 06 02